

## STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ είναι λευκός στόκος οικοδομών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το στοκάρισμα, ή σπατουλάρισμα κάθε επιφάνειας από σοβά, ξύλο, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, κ.α., ενώ είναι ιδανικός και για φιλοστοκαρίσματα. Δουλεύεται εύκολα και μαλακά, δεν

τρέχει και γεμίζει ομοιόμορφα. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς σκασίματα και τρίβεται εύκολα, αφήνοντας μια λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλος για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε τοίχους και ταβάνια, σοβά, ξύλο, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, κ.α. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή

όπου απαιτείται υψηλή ανοχή στις συστολοδιαστολές των ρωγμών και αρμών μεταξύ διαφορετικών δομικών στοιχείων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δε σκάει και δε ρηγματώνει.
- Δε συρρικνώνεται.
- Ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους δομικό υπόστρωμα.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να τρέχει.
- Δίνει εξαιρετικά λείες επιφάνειες
- Αντοχή στην υγρασία και τον παγετό
- Φιλικό στο περιβάλλον.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, ασβέστες, άλατα, σαθρά υλικά, σκουριές, φουσκωμένα χρώματα, μούχλες, κλπ, ώστε να εξασφαλίσουμε καλή πρόσφυση. Η ρωγμές

καθαρίζονται και απομακρύνονται τυχόν σαθρά. Σε επιφάνειες με σαθρούς σοβάδες τρίβουμε και ασταρώνουμε με STATUS DUR NEPOY, αραιωμένο 100% με καθαρό νερό.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Απλώστε το στόκο χωρίς αραιώση με μια μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα ομοιόμορφα. Εφαρμόζεται σε 1-2 στρώσεις, σε πάχος έως 0,5-1mm. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η πρώτη. Τρίψτε τη σπατουλαρισμένη επιφάνεια με γυαλόχαρτο μετά από 1-2 ώρες και ξεσκονίστε καλά. Ασταρώστε με το

κατάλληλο αστάρι ανάλογα με την τελική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 1-2 ώρες.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ανάλογα με την εφαρμογή.

## STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ



### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλαστική ή μεταλλική σπάτουλα.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 400gr, 800gr και 5kg..

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά

την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΜΟΝΑΔΕΣ

### ΠΡΟΤΥΠΟ

### ΤΙΜΗ

Μορφή

Παστώδης

Απόχρωση

Λευκό

Πυκνότητα (20°C)

(g/ml)

EN ISO 2811.01-02

1.80 ± 0.03

Ιξώδες

300000 ± 40000

Χρόνος βαφής μετά από

(min)

2 - 3

**Σημείωση:** Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.